

FAÏENCE BECK NOIRE FA151

PRESENTATION :

En pâte lisse ou chamottée (0 - 0,5 ou 0,5 - 1,5 mm)
Couleur en humide : noire
Couleur en cuit : noire



ANALYSE CHIMIQUE SUR CRU :

PF	SiO ²	Al ² O ³	Fe ² O ³	TiO ²	CaO	MgO	Na ² O	K ² O
9,4	68,04	16,7	5,93	0,78	4,39	2,12	0	1,68

RETRAIT DE SÉCHAGE À 110° C : 9,5 %

PERTE AU FEU À 1000° C : 10,9 %

CARACTÉRISTIQUES APRÈS CUISSON :

Température	Retrait cuisson	Absorption d'eau	Dilatation 10 ⁻⁷		
			20-400 °C	20-500 °C	20-600 °C
1000 °C	1,00%	11,50%	80	81	89