



<b>Températures 960 à 1080°C max (Sauf FA100 et FA100CHF - 980°C max)</b>	<b>FA100</b>	<b>FA100CHF</b>	<b>FA200</b>	<b>FA200CHF</b>	<b>FA300</b>	<b>FA300CHF</b>
Eau	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Retrait de séchage	10,5 %	10 %	10 %	9 %	6,5 %	6 %
Retrait à 1000°C	6 %	5 %	2 %	2 %	1 %	0,5 %
Perte au feu à 1000°C	7,7 %	6,6 %	5 %	4,1 %	12,1 %	10,5 %
Porosité 1000°C	0,9 %	3,8 %	10 %	10,1 %	10,8 %	11,3 %
Coef. De dilatation à 500°C - x10-7	87	85	72	72	74	74

Valeurs données à titre indicatif 06/2025