

The logo for CERAM DECOR consists of the words "CERAM" and "DECOR" stacked vertically in a bold, white, sans-serif font, set against a solid blue square background.

6 rue des sources
Z.I. La mouche
69230 SAINT GENIS LAVAL
@ : contact@ceram-decor.fr
Tel : 04.72.66.90.24
www.ceram-decor.fr

PFCHF

Faïence rouge chamottée 20% 0-0,5mm
Tous usages (tournage, modelage, moulage...)
Présentation : pâte plastique
Température de cuisson : 970°C à 1055°C
Calcimétrie : 8%

Retrait séchage : 4,5%

Retrait à sec : 4,6N/mm²

Retrait après cuisson (1000°C) : 0,6%

Résistance après cuisson (1000°C) : 19,9N/mm²

Porosité (1000°C) : 11,9%

Coefficient de dilatation : $72.2 \times 10^{-7} \text{°C}^{-1}$

Analyse chimique :

SiO² : 54,02%

Al²O³ : 21,58%

Fe²O³ : 5,66%

TiO² : 1,09%

CaO : 4,39%

MgO : 2,24%

Na²O : 0,30%

K²O : 3,20%

MnO : 0.09%

Perte au feu : 7,12%

Les données mentionnées ci-dessus sont une moyenne statistique des mesures effectuées périodiquement sur les matériaux. Elles sont seulement indicatives. Nous nous réservons le droit de les rectifier dans la limite des tolérances statistiques, à n'importe quel moment, antérieur ou postérieur à la notification aux clients.