

Grès blanc avec 40% de chamotte 0 à 0.5 mm

Tous usages (tournage, estampage, modelage...)

Présentation : pâte plastique avec environ 20 % d'eau

Température de cuisson : 1000°C à 1300°C

Retrait séchage : 4.9%

Retrait cuisson :

1000°C : 1.0%

1100°C : 2.0%

1200°C : 3.3%

1300°C : 4.7%

Absorption d'eau :

1000°C : 11.6%

1100°C : 9.9%

1200°C : 6.5%

1300°C : 3.6%

Les données mentionnées ci-dessus sont une moyenne statistique des mesures effectuées périodiquement sur les matériaux. Elles sont seulement indicatives. Nous nous réservons le droit de les rectifier dans la limite des tolérances statistiques, à n'importe quel moment, antérieur ou postérieur à la notification aux clients.