

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Code produit : **E603M**

Nom du produit : **EMAIL E603M SABLE**

Description : **Composé de fritte. N° CAS : 65997-18-4**
Email opaque mat sable

Application : **Emallage de pièces céramiques en terre rouge, blanche ou autre.**
Température de cuisson conseillée de 960 à 1000°C.

Société :

LES COUSINS SARL
160, RUE DES 4 TERMES
ZI LES PALUDS – BP 1124
13782 AUBAGNE CEDEX – France
Tél : 04.42.82.26.26 – Fax : 04.42.82.26.27 – email : info@lescousins.fr

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

SiO₂, B₂O₃, ZrO₂, Na₂O, Al₂O₃, CaO, MgO, K₂O, PbO, Li₂O, ZnO, BaO, TiO₂, FeO, Pr₂O₃, V₂O₅

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect physique : **Poudre beige pâle**

Etat : **solide**

Solubilité (eau) : **insoluble**

Couleur (après cuisson) : **sable**

Odeur : **inodore**

Acidité : **n.a.**

Tension superficielle : **n.a.**

DONNEES DILATOMETRIQUES

(25-300) **67 à 70 10⁻⁷x°C⁻¹**

(50-300)

(300-500)

(500-600)

T° Transformation : **585°C**

T° Ramollissement : **650°C**

Point de fusion : **n.a.**

RECOMMANDATIONS POUR LES OBJETS DESTINES A UN USAGE CULINAIRE

Exempt de cadmium

Pour tous les objets destinés à un usage culinaire, nous vous conseillons de faire analyser ces objets par un organisme agréé.

