

**FELDSPATH SODIQUE SPS**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 17,64 % |
| TiO <sub>2</sub>               | 0.21 %  |
| Fe <sub>2</sub> O              | 0,20 %  |
| Na <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 7,08 %  |
| K <sub>2</sub> O               | 1.35 %  |
| CaO                            | 0.43 %  |
| MgO                            | 0,06 %  |
| SiO <sub>2</sub>               | 71,38 % |
| Perte au feu                   | 1.65 %  |

**Granulométrie****% Résidus 75 µm : < 10%****% Résidus 45 µm : < 27%**