

BASE DE ENGOBE PARA USO GENERAL
Engobe for general use / Engobe pour tout usage

POLVO ATOMIZADO PRE-DEFLOCULADO
Pre-deffloculated spray dried powder / Poudre atomisée pre-defloculée

APLICACIÓN : PREPARACION DE ENGOBES
Usage : Preparation of engobes / Usage : Pour la preparation d'engobes

PROPIEDADES EN CRUDO / Green properties / Propriétés en crú

PREPARACION :

Para preparar 100 kilos de ENGOBE AUBAGNE-AT serán necesarios unos 150 litros de agua.

Con estas proporciones obtendremos una densidad entre 1320 y 1340 gr/l y una viscosidad adecuada para engobar por inmersión. Si queremos obtener una viscosidad menor deberemos añadir más agua, lo cual nos bajará la densidad.

NOTAS:

Para aumentar el "agarre" del engobe a la pieza cocida, se puede añadir esmalte trasparente u opaco en cantidades entre el 10% y el 20 %.

El esmalte blanco opaco siempre aumentará la blancura del engobe.

El ENGOBE AUBAGNE-AT se puede colorear con óxidos o colorantes cerámicos.

ANALISIS QUIMICO CHEMICAL ANALYSIS

%SiO ₂	: 73.9
%Al ₂ O ₃	: 16.5
%Fe ₂ O ₃	: 0.6
%TiO ₂	: 0.8
%CaO	: 0.2
%MgO	: 0.3
%K ₂ O	: 2.7
%Na ₂ O	: 0.3
%P.P.C.:	4.6


COEFICIENTES DE DILATACION THERMAL EXPANSION COEFFICIENTS

γ (50 -300°C)	: 170 - 190 x10 ⁻⁷ °C ⁻¹
γ (50 -500°C)	: 190 - 210 x10 ⁻⁷ °C ⁻¹
γ (500-650°C)	: 350 - 370 x10 ⁻⁷ °C ⁻¹

Los datos que figuran en este impreso son una media estadística de las medidas realizadas periódicamente a nuestros materiales y deben ser considerados como meramente indicativos. VICAR S.A. se reserva el derecho a la rectificación de los mismos, dentro del límite de las tolerancias estadísticas, en cualquier momento, previa o posterior notificación a sus clientes.

The data quoted in this paper are a statistical mean of the control test carried out to our materials and must be considered as indicative only. VICAR S.A. reserves the right to change these data, within the limits of statistical tolerance, at any time without prior notification to customers.

Les données ici mentionnées sont une moyenne statistique des mesures effectuées sur notre matériaux. Elles sont seulement indicatives. VICAR S.A. se réserve le droit à la rectification de celles-ci dans les limites statistiques, préalable ou postérieure notification à ses clients.



VICAR S.A.

ROSAS 3 - 46940 MANISES - VALENCIA - (SPAIN)
TEL : (0034) 961 545 100 - FAX : (0034) - 961 547 500
WEB : www.vicar-sa.es // Email : vicar@vicar-sa.es