



ARGILES D'AQUITAINE

POUR RÉFRACTAIRES ET CÉRAMIQUES

FICHE TECHNIQUE

CHAMOTTE REFRACTAIRE 40/42

Valeurs moyennes :

Résistance pyroscopique 1750°C

Si O₂ 54,20

Al₂ O₃ 41,00

Ti O₂ 1,70

Fe₂ O₃ 1,70

Ca O 0,30

Mg O 0,30

K₂ O 0,70

Na₂ O 0,10

P₂ O₅ 0,10

Densité 2,42

Porosité 10,00

Cette chamotte est livrée :

-broyée toutes granulométries séparées ou reconstituées en sacs papier de 25 ou 50 Kg ou en big-bags.

ARGILES d'AQUITAINE

18 AVENUE PELLETAN – RTE DE GOURDON 47500 FUMEL France

Tél : (33) 05.53.40.88.50 Fax : (33) 05.53.71.83.77

email : argiles.aquitaine@wanadoo.fr