

## **FICHE TECHNIQUE**

### **RÉFÉRENCE**

1158

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Type:** Émail « Bronze texturé »

**Technologie:** Cuisson traditionnelle 1200°C à 1260°C

### **COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE**

CaO, MgO, K<sub>2</sub>O, NaO, SrO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO, ZrO<sub>2</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

### **DONNÉES PHYSIQUES**

Mélange de frites (verres silicatés) en milieu aqueux, pigments inorganiques, minéraux, argiles et suspensifs.