



GE 221 PY - 1000 à 1280°C max

0% chamotte

Humidité	20 %
Retrait de séchage	8 %
Retrait de cuisson 1280°C	5 %
Porosité 1280°C	1,7 %
Coefficient de dilatation	61 x 10 ⁻⁷