

GRES ANTHRA GE700

PRESENTATION :

Chamottée à 40% (0-0,5 ou 0,5 - 1,5 mm)
Couleur en humide : noire
Couleur en cuit : noire

ANALYSE CHIMIQUE SUR CRU :

PF	SiO ²	Al ² O ³	Fe ² O ³	TiO ²	CaO	MgO	Na ² O	K ² O
5,3	68	19	7,7	1	0,6	0,4	0,1	3,2

CARACTÉRISTIQUES APRÈS CUISSON :

Température C°	Retrait %	Absorption d'eau %
1000	3	6,2
1150	5	1

DILATATION :

Dilatation 10 ⁻⁷		
20-400 °C	20-500 °C	20-600 °C
	58	

RETRAIT DE SÉCHAGE À 110° C : 9 %
PERTE AU FEU À 1000° C : 6 %
PERTE AU FEU À 1150° C : 5,8 %